



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010005


共 4 页第 1 页


任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	奎屯康瑞棉花加工有限公司				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	65447111102			样品状态	白色
样品数量	186个×100g	抽样基数	186包	抽样地点	六七二库
抽样人员	刘涛 闫志文	抽样日期	2021-09-07	到样日期	2021-09-16
检验日期	2021年09月16日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为 I 型。有炸包 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:06:13

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010005

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	淡点污棉一级	%	/	17.7	/	
	淡黄染棉一级	%	/	78.0	/	
	淡点污棉二级	%	/	1.1	/	
	淡黄染棉二级	%	/	3.2	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.3	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	30.1	/	
	28毫米	%	/	50.0	/	
	29毫米	%	/	19.4	/	
	30毫米	%	/	0.5	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.6	/	
	最大值	%	/	83.9	/	
	最小值	%	/	78.7	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010005

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	1.6	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	93.0	/	
	高	%	/	5.4	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	A	/	
	平均马克隆值	/	/	3.7	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	57.0	/	
	B级	%	/	32.8	/	
	C级	%	/	10.2	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.1	/	
	最大值	cN/tex	/	30.5	/	
	最小值	cN/tex	/	23.3	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	11.3	/	
	差	%	/	51.6	/	
	中等	%	/	36.0	/	
	强	%	/	1.1	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	41406.2	/	
	总皮重	kg	/	260.4	/	
	总净重	kg	/	41146	/	



检验报告附页

报告编号:214010005

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.9	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.5	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	41.799	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010004


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆呼图壁县嘉丰棉业有限公司				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	65090111042			样品状态	白色
样品数量	186个×100g	抽样基数	186包	抽样地点	六七二库
抽样人员	刘涛 闫志文	抽样日期	2021-09-07	到样日期	2021-09-16
检验日期	2021年09月16日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为 I 型。有少量炸包 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:06:27

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010004

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	淡黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	92.5	/	
	黄染棉	%	/	7.5	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.7	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	8.1	/	
	28毫米	%	/	58.0	/	
	29毫米	%	/	33.9	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.1	/	
	最大值	%	/	83.9	/	
	最小值	%	/	80.0	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010004

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	85.5	/	
	高	%	/	14.5	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	A	/	
	平均马克隆值	/	/	4.0	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	90.9	/	
	B级	%	/	9.1	/	
	C级	%	/	/	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	28.3	/	
	最大值	cN/tex	/	30.6	/	
	最小值	cN/tex	/	26.1	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	2.2	/	
	差	%	/	88.1	/	
	中等	%	/	9.7	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	41612.2	/	
	总皮重	kg	/	241.8	/	
	总净重	kg	/	41370	/	



检验报告附页

报告编号:214010004

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.8	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.4	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	42.109	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746


检 验 报 告

报告编号: 214010003

共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆呼图壁县嘉丰棉业有限公司				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	65090111044			样品状态	白色
样品数量	186个×100g	抽样基数	186包	抽样地点	六七二库
抽样人员	刘涛 闫志文	抽样日期	2021-09-06	到样日期	2021-09-16
检验日期	2021年09月16日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为 I 型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟



2021-09-27 13:06:38

审核: 刘晓花



2021年09月27日

编制: 常迪



2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010003

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	淡黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	91.9	/	
	黄染棉一级	%	/	8.1	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.6	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	12.9	/	
	28毫米	%	/	64.0	/	
	29毫米	%	/	21.5	/	
	30毫米	%	/	1.6	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.4	/	
	最大值	%	/	85.2	/	
	最小值	%	/	80.0	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010003

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	73.7	/	
	高	%	/	26.3	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	(A)	/	
	平均马克隆值	/	/	3.9	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	89.2	/	
	B级	%	/	10.3	/	
	C级	%	/	0.5	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	27.9	/	
	最大值	cN/tex	/	30.5	/	
	最小值	cN/tex	/	25.1	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	5.4	/	
	中等	%	/	89.8	/	
	强	%	/	4.8	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	42051.2	/	
	总皮重	kg	/	241.8	/	
	总净重	kg	/	41809	/	



检验报告附页

报告编号:214010003

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.8	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.7	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	42.426	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010002

共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆银力棉业股份有限公司石河子新安农场第三加工厂				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	66173111016			样品状态	白色
样品数量	167个×100g	抽样基数	167包	抽样地点	六七二库
抽样人员	刘涛 朱疆	抽样日期	2021-09-06	到样日期	2021-09-16
检验日期	2021年09月16日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。				
备 注	棉包包型为 I 型。包布破损、炸包严重 样品粘贴 (适用时)				



批准: 黄东伟

2021-09-27 13:06:48

审核: 刘晓花

2021年09月27日

编制: 常迪

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010002

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	淡黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡点污棉一级	%	/	3.0	/	
	淡黄染棉一级	%	/	97.0	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	27	/	
	平均长度	mm	/	27.6	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	5.4	/	
	27毫米	%	/	68.3	/	
	28毫米	%	/	25.7	/	
	29毫米	%	/	0.6	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.3	/	
	最大值	%	/	83.1	/	
	最小值	%	/	78.7	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010002

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	6.6	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	92.8	/	
	高	%	/	0.6	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.3	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	34.7	/	
	B级	%	/	65.3	/	
	C级	%	/	/	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	27.5	/	
	最大值	cN/tex	/	30.9	/	
	最小值	cN/tex	/	24.7	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	15.0	/	
	中等	%	/	79.6	/	
	强	%	/	5.4	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	38443.6	/	
	总皮重	kg	/	233.8	/	
	总净重	kg	/	38210	/	



检验报告附页

报告编号:214010002

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.9	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.2	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	38.935	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746


检 验 报 告

报告编号: 214010001

共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆托里县兵锦棉业有限公司				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	65391111043			样品状态	白色
样品数量	186个×100g	抽样基数	186包	抽样地点	六七二库
抽样人员	刘涛 朱疆	抽样日期	2021-09-06	到样日期	2021-09-09
检验日期	2021年09月09日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为 I 型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟



2021-09-27 12:59:05

审核: 刘晓花



2021年09月27日

编制: 常迪



2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010001

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	淡黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡点污棉一级	%	/	16.1	/	
	淡黄染棉一级	%	/	82.8	/	
	淡黄染棉二级	%	/	1.1	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	29	/	
	平均长度	mm	/	29.1	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	/	/	
	28毫米	%	/	40.3	/	
	29毫米	%	/	57.0	/	
	30毫米	%	/	2.7	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	83.0	/	
	最大值	%	/	84.7	/	
	最小值	%	/	80.9	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010001

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	47.8	/	
	高	%	/	52.2	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.3	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	46.8	/	
	B级	%	/	53.2	/	
	C级	%	/	/	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	28.1	/	
	最大值	cN/tex	/	31.8	/	
	最小值	cN/tex	/	25.5	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	5.4	/	
	中等	%	/	88.2	/	
	强	%	/	5.9	/	
	很强	%	/	0.5	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	41029.4	/	
	总皮重	kg	/	223.2	/	
	总净重	kg	/	40806	/	



检验报告附页

报告编号:214010001

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	8.0	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.4	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	41.458	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白