



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746


检 验 报 告

报告编号: 214010022


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆屯南棉麻有限责任公司				
产品名称	锯齿细绒棉		商 标	/	
规格/号型	/		质量等级	/	
货号/批号	66073111100		样品状态	白色	
样品数量	186个×100g	抽样基数	186包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 闫志文	抽样日期	2021-09-13	到样日期	2021-09-16
检验日期	2021年09月16日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为 I 型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟



审核: 刘晓花



编制: 常迪



2021-09-27 13:00:42

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010022

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	18.8	/	
	黄染棉一级	%	/	81.2	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	27	/	
	平均长度	mm	/	27.4	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	18.3	/	
	27毫米	%	/	67.2	/	
	28毫米	%	/	14.0	/	
	29毫米	%	/	0.5	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.2	/	
	最大值	%	/	84.3	/	
	最小值	%	/	79.4	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010022

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	1.6	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	81.2	/	
	高	%	/	17.2	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.8	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	1.6	/	
	B级	%	/	82.3	/	
	C级	%	/	16.1	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	27.7	/	
	最大值	cN/tex	/	31.3	/	
	最小值	cN/tex	/	25.4	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	5.9	/	
	中等	%	/	90.3	/	
	强	%	/	3.8	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	41126.0	/	
	总皮重	kg	/	241.8	/	
	总净重	kg	/	40884	/	



检验报告附页

报告编号:214010022

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.0	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.3	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	41.968	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010021


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	石河子新安农场第三加工厂				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	66173111010			样品状态	白色
样品数量	186个×100g	抽样基数	186包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 闫志文	抽样日期	2021-09-13	到样日期	2021-09-16
检验日期	2021年09月16日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为 I 型。包布破损、炸包严重 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:00:54

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010021

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	淡黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	91.9	/	
	黄染棉一级	%	/	7.0	/	
	黄染棉二级	%	/	1.1	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	27	/	
	平均长度	mm	/	27.6	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	7.5	/	
	27毫米	%	/	64.5	/	
	28毫米	%	/	28.5	/	
	29毫米	%	/	0.5	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.2	/	
	最大值	%	/	83.3	/	
	最小值	%	/	78.4	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010021

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	9.1	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	90.4	/	
	高	%	/	0.5	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.4	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	16.1	/	
	B级	%	/	83.9	/	
	C级	%	/	/	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	27.6	/	
	最大值	cN/tex	/	30.5	/	
	最小值	cN/tex	/	25.9	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	9.7	/	
	中等	%	/	87.6	/	
	强	%	/	2.7	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	40761.0	/	
	总皮重	kg	/	260.4	/	
	总净重	kg	/	40501	/	



检验报告附页

报告编号:214010021

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.1	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.0	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	41.661	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010020


共 4 页第 1 页


任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	石河子炮台农场炮台联合加工厂				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	66017113035			样品状态	白色
样品数量	186个×100g	抽样基数	186包	抽样地点	六七二库
抽样人员	韩应泽 闫志文	抽样日期	2021-09-12	到样日期	2021-09-16
检验日期	2021年09月16日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为 I 型。包布破损、炸包严重 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:01:06

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010020

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	淡黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡点污棉一级	%	/	2.7	/	
	淡黄染棉一级	%	/	97.3	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.5	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	9.7	/	
	28毫米	%	/	76.9	/	
	29毫米	%	/	13.4	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.4	/	
	最大值	%	/	84.5	/	
	最小值	%	/	80.0	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010020

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	72.6	/	
	高	%	/	27.4	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.2	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	39.2	/	
	B级	%	/	59.7	/	
	C级	%	/	1.1	/	
6	断裂比强度				/	GB/T 20392-2006
	平均值	cN/tex	/	28.6	/	
	最大值	cN/tex	/	31.9	/	
	最小值	cN/tex	/	26.1	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	1.6	/	
	中等	%	/	78.5	/	
	强	%	/	19.4	/	
	很强	%	/	0.5	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	41720.0	/	
	总皮重	kg	/	241.8	/	
	总净重	kg	/	41479	/	



检验报告附页

报告编号:214010020

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.5	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.1	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	42.466	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010019


共 4 页 第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆呼图壁县嘉丰棉业有限公司				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	65090111045			样品状态	白色
样品数量	186个×100g	抽样基数	186包	抽样地点	六七二库
抽样人员	刘涛 闫志文	抽样日期	2021-09-12	到样日期	2021-09-16
检验日期	2021年09月16日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为 I 型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪



刘晓花



2021-09-27 13:03:10

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010019

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	62.9	/	
	黄染棉一级	%	/	37.1	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.7	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	9.1	/	
	28毫米	%	/	57.5	/	
	29毫米	%	/	32.3	/	
	30毫米	%	/	1.1	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.5	/	
	最大值	%	/	84.0	/	
	最小值	%	/	80.3	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检验报告附页

报告编号:214010019

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	77.4	/	
	高	%	/	22.6	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	A	/	
	平均马克隆值	/	/	3.9	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	91.9	/	
	B级	%	/	8.1	/	
	C级	%	/	/	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	28.0	/	
	最大值	cN/tex	/	32.4	/	
	最小值	cN/tex	/	25.8	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	3.8	/	
	中等	%	/	89.2	/	
	强	%	/	7.0	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	41430.6	/	
	总皮重	kg	/	241.8	/	
	总净重	kg	/	41189	/	



检验报告附页

报告编号:214010019

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.9	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.6	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	42.191	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白