



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010054


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆兵团				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-4-429A			样品状态	白色
样品数量	20个×100g	抽样基数	20包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-24	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-28 14:25:00

2021年09月28日

2021年09月28日



检验报告附页

报告编号:214010054

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	5.0	/	
	黄染棉一级	%	/	35.0	/	
	黄染棉二级	%	/	60.0	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.3	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	20.0	/	
	28毫米	%	/	75.0	/	
	29毫米	%	/	5.0	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.0	/	
	最大值	%	/	82.5	/	
	最小值	%	/	79.4	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010054

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	25.0	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	75.0	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	3.4	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	5.0	/	
	B级	%	/	40.0	/	
	C级	%	/	55.0	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.4	/	
	最大值	cN/tex	/	28.5	/	
	最小值	cN/tex	/	24.5	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	60.0	/	
	中等	%	/	40.0	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	1622.8	/	
	总皮重	kg	/	28.8	/	
	总净重	kg	/	1594	/	



检验报告附页

报告编号:214010054

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.2	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	3.4	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	1.598	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010052


共 4 页第 1 页


任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆兵团 阿克苏				
产品名称	锯齿细绒棉		商 标	/	
规格/号型	/		质量等级	/	
货号/批号	22-4-527		样品状态	白色	
样品数量	41个×100g	抽样基数	41包	抽样地点	六七二库
抽样人员	韩应泽 刘涛	抽样日期	2021-09-24	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。  (检验专用印章)				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-28 14:24:39

2021年09月28日

2021年09月28日



检验报告附页

报告编号:214010052

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	63.4	/	
	黄染棉二级	%	/	36.6	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	27	/	
	平均长度	mm	/	27.9	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	2.4	/	
	27毫米	%	/	48.9	/	
	28毫米	%	/	46.3	/	
	29毫米	%	/	2.4	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	80.0	/	
	最大值	%	/	82.3	/	
	最小值	%	/	78.3	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010052

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	53.7	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	46.3	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	2.9	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	2.4	/	
	C级	%	/	97.6	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	25.0	/	
	最大值	cN/tex	/	28.6	/	
	最小值	cN/tex	/	22.1	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	39.0	/	
	差	%	/	51.2	/	
	中等	%	/	9.8	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	3321.1	/	
	总皮重	kg	/	59.0	/	
	总净重	kg	/	3262	/	



检验报告附页

报告编号:214010052

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.1	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	3.1	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	3.284	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

23

报告编号: 214010051


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆奎屯叁强棉麻工贸有限公司				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-4-529C			样品状态	白色
样品数量	439个×100g	抽样基数	439包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 韩应泽	抽样日期	2021-09-23	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。  (检验专用印章)				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-29 09:51:49

2021年09月29日

2021年09月29日



检验报告附页

报告编号:214010051

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉二级	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	12.3	/	
	黄染棉二级	%	/	87.7	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.2	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	1.4	/	
	27毫米	%	/	36.4	/	
	28毫米	%	/	54.5	/	
	29毫米	%	/	7.7	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	80.4	/	
	最大值	%	/	83.1	/	
	最小值	%	/	78.2	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010051

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	31.4	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	68.1	/	
	高	%	/	0.5	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	3.1	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	1.4	/	
	B级	%	/	0.9	/	
	C级	%	/	97.7	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	25.7	/	
	最大值	cN/tex	/	30.2	/	
	最小值	cN/tex	/	22.6	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	10.5	/	
	差	%	/	69.5	/	
	中等	%	/	19.5	/	
	强	%	/	0.5	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	36813.4	/	
	总皮重	kg	/	544.4	/	
	总净重	kg	/	36269	/	



检验报告附页

报告编号:214010051

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.5	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	2.7	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	36.531	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010048

共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆奎屯				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-5-529C			样品状态	白色
样品数量	29个×100g	抽样基数	29包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-23	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。				
备 注	棉包包型为III型				



批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪

2021-09-28 14:24:07

2021年09月28日

2021年09月28日



检验报告附页

报告编号:214010048

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	10.3	/	
	黄染棉二级	%	/	89.7	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	27	/	
	平均长度	mm	/	27.8	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	69.0	/	
	28毫米	%	/	31.0	/	
	29毫米	%	/	/	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	80.3	/	
	最大值	%	/	81.7	/	
	最小值	%	/	78.7	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010048

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	31.0	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	69.0	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	2.9	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	/	/	
	C级	%	/	100.0	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.2	/	
	最大值	cN/tex	/	28.4	/	
	最小值	cN/tex	/	24.4	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	3.4	/	
	差	%	/	65.6	/	
	中等	%	/	31.0	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	2445.2	/	
	总皮重	kg	/	36.0	/	
	总净重	kg	/	2409	/	



检验报告附页

报告编号:214010048

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.0	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	3.0	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	2.430	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010047


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆阿克苏				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-5-527C			样品状态	白色
样品数量	221个×100g	抽样基数	221包	抽样地点	六七二库
抽样人员	韩应泽 刘涛	抽样日期	2021-09-23	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。  (检验专用印章)				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-29 09:52:34

2021年09月29日

2021年09月29日



检验报告附页

报告编号:214010047

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	58.4	/	
	黄染棉二级	%	/	41.6	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	27	/	
	平均长度	mm	/	27.7	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	4.5	/	
	27毫米	%	/	66.1	/	
	28毫米	%	/	29.4	/	
	29毫米	%	/	/	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	80.2	/	
	最大值	%	/	82.0	/	
	最小值	%	/	78.8	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010047

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	37.6	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	62.4	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	3.0	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	/	/	
	C级	%	/	100.0	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	25.2	/	
	最大值	cN/tex	/	28.5	/	
	最小值	cN/tex	/	22.6	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	26.7	/	
	差	%	/	62.0	/	
	中等	%	/	11.3	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	17908.3	/	
	总皮重	kg	/	318.2	/	
	总净重	kg	/	17590	/	



检验报告附页

报告编号:214010047

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.0	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	2.5	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	17.837	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白