



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0749

检 验 报 告

报告编号: 214010053

共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆兵团				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-4-129			样品状态	白色
样品数量	20个×100g	抽样基数	20包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-24	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。  (检验专用印章)				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准:


黄东伟


审核:

刘晓花

编制:

常迪







2021-09-28 14:24:50

2021年09月28日

2021年09月28日



检验报告附页

报告编号:214010053

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	5.0	/	
	黄染棉一级	%	/	95.0	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	27	/	
	平均长度	mm	/	27.9	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	10.0	/	
	27毫米	%	/	30.0	/	
	28毫米	%	/	60.0	/	
	29毫米	%	/	/	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.8	/	
	最大值	%	/	83.1	/	
	最小值	%	/	80.5	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010053

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	95.0	/	
	高	%	/	5.0	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.4	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	15.0	/	
	B级	%	/	80.0	/	
	C级	%	/	5.0	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	25.3	/	
	最大值	cN/tex	/	27.2	/	
	最小值	cN/tex	/	22.5	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	15.0	/	
	差	%	/	70.0	/	
	中等	%	/	15.0	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	1628.0	/	
	总皮重	kg	/	24.8	/	
	总净重	kg	/	1603	/	



检验报告附页

报告编号:214010053

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.8	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	0.9	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	1.655	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010050


共 4 页第 1 页


任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆兵团				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-5-129			样品状态	白色
样品数量	9个×100g	抽样基数	9包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-23	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-28 14:23:44

2021年09月28日

2021年09月28日



检验报告附页

报告编号:214010050

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	100.0	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.0	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	33.3	/	
	28毫米	%	/	55.6	/	
	29毫米	%	/	11.1	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.9	/	
	最大值	%	/	82.9	/	
	最小值	%	/	80.7	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010050

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	100.0	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	A	/	
	平均马克隆值	/	/	4.1	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	55.6	/	
	B级	%	/	33.3	/	
	C级	%	/	11.1	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.8	/	
	最大值	cN/tex	/	28.5	/	
	最小值	cN/tex	/	25.2	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	44.4	/	
	中等	%	/	55.6	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	747.8	/	
	总皮重	kg	/	11.1	/	
	总净重	kg	/	737	/	



检验报告附页

报告编号:214010050

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.6	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.0	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	0.761	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746


检 验 报 告

报告编号: 214010049

共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆奎屯				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-5-329B			样品状态	白色
样品数量	17个×100g	抽样基数	17包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-23	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟



2021-09-28 14:24:29

审核: 刘晓花



2021年09月28日

编制: 常迪



2021年09月28日



检验报告附页

报告编号:214010049

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	29.4	/	
	黄染棉二级	%	/	70.6	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.2	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	23.5	/	
	28毫米	%	/	76.5	/	
	29号米	%	/	/	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.2	/	
	最大值	%	/	82.5	/	
	最小值	%	/	79.9	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010049

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	5.9	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	94.1	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	3.3	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	29.4	/	
	C级	%	/	70.6	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.6	/	
	最大值	cN/tex	/	28.8	/	
	最小值	cN/tex	/	24.9	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	47.1	/	
	中等	%	/	52.9	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	1314.8	/	
	总皮重	kg	/	24.5	/	
	总净重	kg	/	1317	/	



检验报告附页

报告编号:214010049

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.0	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	5.0	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	1.302	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010037


共 4 页第 1 页


任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆奎屯叁强棉麻工贸有限公司				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	23-3-329B			样品状态	白色
样品数量	244个×100g	抽样基数	244包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-21	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:10:00

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010037

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	60.2	/	
	黄染棉二级	%	/	39.8	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.4	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	0.8	/	
	27毫米	%	/	24.2	/	
	28毫米	%	/	57.0	/	
	29毫米	%	/	18.0	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.1	/	
	最大值	%	/	83.3	/	
	最小值	%	/	78.0	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010037

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	13.1	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	86.9	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	3.4	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	28.7	/	
	B级	%	/	19.7	/	
	C级	%	/	51.6	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.5	/	
	最大值	cN/tex	/	31.4	/	
	最小值	cN/tex	/	23.2	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	3.3	/	
	差	%	/	46.3	/	
	中等	%	/	48.8	/	
	强	%	/	1.6	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	19398.4	/	
	总皮重	kg	/	351.4	/	
	总净重	kg	/	19047	/	



检验报告附页

报告编号:214010037

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.0	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	5.3	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	18.759	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010034

共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆奎屯叁强棉麻工贸有限公司				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	23-4-329B			样品状态	白色
样品数量	118个×100g	抽样基数	118包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 韩应泽	抽样日期	2021-09-20	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准:


黄东伟


审核:

刘晓花

编制:

常迪







2021-09-27 13:10:32

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010034

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	53.4	/	
	黄染棉二级	%	/	46.6	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.7	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	5.1	/	
	28毫米	%	/	62.7	/	
	29毫米	%	/	30.5	/	
	30毫米	%	/	1.7	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.7	/	
	最大值	%	/	84.0	/	
	最小值	%	/	79.4	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010034

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	6.8	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	83.0	/	
	高	%	/	10.2	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	3.4	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	32.2	/	
	B级	%	/	13.6	/	
	C级	%	/	54.2	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.1	/	
	最大值	cN/tex	/	28.7	/	
	最小值	cN/tex	/	23.1	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	1.7	/	
	差	%	/	62.7	/	
	中等	%	/	35.6	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	9430.0	/	
	总皮重	kg	/	169.9	/	
	总净重	kg	/	9260	/	



检验报告附页

报告编号:214010034

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.0	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	4.8	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	9.168	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010059

共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆兵团 沙雅 托克逊				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-2-129			样品状态	白色
样品数量	42个×100g	抽样基数	42包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 韩应泽	抽样日期	2021-09-26	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。				
备 注	棉包包型为III型				



批准:

黄东伟

审核:

刘晓花

编制:

常迪

2021-09-28 14:25:39

2021年09月28日

2021年09月28日



检验报告附页

报告编号:214010059

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	(5) (无)	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	25.0	/	
	黄染棉一级	%	/	75.0	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	(16) (28)	/	
	平均长度	mm	/	28.3	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	2.4	/	
	27毫米	%	/	33.3	/	
	28毫米	%	/	52.4	/	
	29毫米	%	/	9.5	/	
	30毫米	%	/	2.4	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.8	/	
	最大值	%	/	83.6	/	
	最小值	%	/	79.0	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010059

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	2.4	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	85.7	/	
	高	%	/	11.9	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	5/ B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.6	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	9.5	/	
	B级	%	/	66.7	/	
	C级	%	/	23.8	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.6	/	
	最大值	cN/tex	/	31.2	/	
	最小值	cN/tex	/	23.4	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	4.8	/	
	差	%	/	50.0	/	
	中等	%	/	35.7	/	
	强	%	/	9.5	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	6/ 3454.2	/	
	总皮重	kg	/	52.1	/	
	总净重	kg	/	3402	/	



检验报告附页

报告编号:214010059

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.9	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.1	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	3.503	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010058


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆阿瓦提 尉犁				
产品名称	锯齿细绒棉		商 标	/	
规格/号型	/		质量等级	/	
货号/批号	22-2-329		样品状态	白色	
样品数量	461个×100g	抽样基数	461包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-25	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 14包炸包 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-28 14:25:28

2021年09月28日

2021年09月28日



检验报告附页

报告编号:214010058

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	1.3	/	
	黄染棉一级	%	/	98.7	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	29	/	
	平均长度	mm	/	29.1	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	0.9	/	
	27毫米	%	/	5.2	/	
	28毫米	%	/	35.1	/	
	29毫米	%	/	43.2	/	
	30毫米	%	/	15.6	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.5	/	
	最大值	%	/	85.8	/	
	最小值	%	/	79.7	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010058

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	0.9	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	58.8	/	
	高	%	/	40.3	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.4	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	32.0	/	
	B级	%	/	63.2	/	
	C级	%	/	4.8	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	27.0	/	
	最大值	cN/tex	/	30.2	/	
	最小值	cN/tex	/	23.1	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	1.3	/	
	差	%	/	27.3	/	
	中等	%	/	70.6	/	
	强	%	/	0.9	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	37586.5	/	
	总皮重	kg	/	571.6	/	
	总净重	kg	/	37015	/	



检验报告附页

报告编号:214010058

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.8	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.3	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	38.067	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010061


共 4 页第 1 页


任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆奎屯 尉犁 阿瓦提				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-1-329			样品状态	白色
样品数量	22个×100g	抽样基数	22包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 韩应泽	抽样日期	2021-09-26	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-28 14:25:47

2021年09月28日

2021年09月28日



检验报告附页

报告编号:214010061

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	95.5	/	
	黄染棉二级	%	/	4.5	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.9	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	13.6	/	
	28毫米	%	/	40.9	/	
	29毫米	%	/	27.3	/	
	30毫米	%	/	18.2	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.7	/	
	最大值	%	/	84.4	/	
	最小值	%	/	79.9	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010061

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	4.5	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	72.8	/	
	高	%	/	22.7	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	A	/	
	平均马克隆值	/	/	4.3	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	54.6	/	
	B级	%	/	40.9	/	
	C级	%	/	4.5	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	27.5	/	
	最大值	cN/tex	/	28.9	/	
	最小值	cN/tex	/	26.2	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	9.1	/	
	中等	%	/	90.9	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	1872.0	/	
	总皮重	kg	/	27.3	/	
	总净重	kg	/	1845	/	



检验报告附页

报告编号:214010061

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.8	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.1	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	1.901	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号：214010060


共 4 页第 1 页


任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆兵团				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-1-129			样品状态	白色
样品数量	453个×100g	抽样基数	453包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 韩应泽	抽样日期	2021-09-26	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。  (检验专用印章)				
备 注	棉包包型为III型 25包炸包、6包散包且包装破损严重 样品粘贴 (适用时)				

批准：黄东伟

审核：刘晓花

编制：常迪







2021-09-29 09:52:00

2021年09月29日

2021年09月29日



检验报告附页

报告编号:214010060

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	100.0	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	27	/	
	平均长度	mm	/	27.9	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	6.2	/	
	27毫米	%	/	42.7	/	
	28毫米	%	/	46.7	/	
	29毫米	%	/	4.4	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.8	/	
	最大值	%	/	84.0	/	
	最小值	%	/	79.4	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010060

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	1.8	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	91.6	/	
	高	%	/	6.6	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.3	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	24.2	/	
	B级	%	/	72.7	/	
	C级	%	/	3.1	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	25.5	/	
	最大值	cN/tex	/	28.6	/	
	最小值	cN/tex	/	21.2	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	18.1	/	
	差	%	/	61.6	/	
	中等	%	/	20.3	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	36580.7	/	
	总皮重	kg	/	561.7	/	
	总净重	kg	/	36019	/	



检验报告附页

报告编号:214010060

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.1	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.1	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	37.014	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010046

共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆沙雅				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	23-1-329			样品状态	白色
样品数量	193个×100g	抽样基数	193包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-23	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。				
备 注	棉包包型为III型				



批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪

2021-09-29 09:52:23

2021年09月29日

2021年09月29日



检验报告附页

报告编号:214010046

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	0.5	/	
	黄染棉一级	%	/	99.5	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.6	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	1.6	/	
	27毫米	%	/	13.0	/	
	28毫米	%	/	52.8	/	
	29毫米	%	/	31.6	/	
	30毫米	%	/	1.0	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.9	/	
	最大值	%	/	84.7	/	
	最小值	%	/	79.1	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010046

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	2.1	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	87.5	/	
	高	%	/	10.4	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.2	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	44.6	/	
	B级	%	/	51.3	/	
	C级	%	/	4.1	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	27.7	/	
	最大值	cN/tex	/	32.3	/	
	最小值	cN/tex	/	23.5	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	2.1	/	
	差	%	/	17.1	/	
	中等	%	/	70.5	/	
	强	%	/	9.3	/	
	很强	%	/	1.0	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	15490.7	/	
	总皮重	kg	/	239.3	/	
	总净重	kg	/	15251	/	



检验报告附页

报告编号:214010046

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.9	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.7	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	15.607	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010045


共 4 页第 1 页


任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆阿瓦提 沙雅 库车 巴楚				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	23-1-229			样品状态	白色
样品数量	327个×100g	抽样基数	327包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-22	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:08:26

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010045

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	5.8	/	
	黄染棉一级	%	/	93.3	/	
	黄染棉二级	%	/	0.9	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.5	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	4.6	/	
	27毫米	%	/	28.1	/	
	28毫米	%	/	28.7	/	
	29毫米	%	/	35.5	/	
	30毫米	%	/	3.1	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.7	/	
	最大值	%	/	85.2	/	
	最小值	%	/	79.0	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010045

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	1.5	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	56.0	/	
	高	%	/	42.5	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.8	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	1.5	/	
	B级	%	/	76.2	/	
	C级	%	/	22.3	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	27.2	/	
	最大值	cN/tex	/	31.7	/	
	最小值	cN/tex	/	24.0	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	1.2	/	
	差	%	/	30.6	/	
	中等	%	/	60.9	/	
	强	%	/	6.7	/	
	很强	%	/	0.6	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	26422.9	/	
	总皮重	kg	/	405.5	/	
	总净重	kg	/	26017	/	



检验报告附页

报告编号:214010045

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.8	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.3	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	26.757	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白