



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

23

报告编号: 214010062


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆奎屯				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-1-529C			样品状态	白色
样品数量	25个×100g	抽样基数	25包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-26	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-28 14:25:59

2021年09月28日

2021年09月28日



检验报告附页

报告编号:214010062

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉二级	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	8.0	/	
	黄染棉二级	%	/	92.0	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.1	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	48.0	/	
	28毫米	%	/	52.0	/	
	29毫米	%	/	/	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	80.6	/	
	最大值	%	/	81.9	/	
	最小值	%	/	79.4	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010062

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	16.0	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	84.0	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	3.0	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	/	/	
	C级	%	/	100.0	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	25.9	/	
	最大值	cN/tex	/	28.9	/	
	最小值	cN/tex	/	23.6	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	12.0	/	
	差	%	/	56.0	/	
	中等	%	/	32.0	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	2100.3	/	
	总皮重	kg	/	31.0	/	
	总净重	kg	/	2069	/	



检验报告附页

报告编号:214010062

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.6	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	2.9	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	2.098	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010057


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆克拉玛依				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-3-429B			样品状态	白色
样品数量	39个×100g	抽样基数	39包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-25	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-28 14:25:19

2021年09月28日

2021年09月28日



检验报告附页

报告编号:214010057

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	2.6	/	
	黄染棉一级	%	/	48.7	/	
	黄染棉二级	%	/	48.7	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.3	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	2.6	/	
	27毫米	%	/	23.1	/	
	28毫米	%	/	66.7	/	
	29毫米	%	/	5.0	/	
	30毫米	%	/	2.6	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	80.8	/	
	最大值	%	/	82.7	/	
	最小值	%	/	78.9	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010057

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	17.9	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	82.1	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	3.4	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	12.8	/	
	B级	%	/	25.6	/	
	C级	%	/	61.6	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	25.8	/	
	最大值	cN/tex	/	29.6	/	
	最小值	cN/tex	/	22.3	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	17.9	/	
	差	%	/	51.3	/	
	中等	%	/	28.2	/	
	强	%	/	2.6	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	3143.1	/	
	总皮重	kg	/	56.2	/	
	总净重	kg	/	3087	/	



检验报告附页

报告编号:214010057

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.5	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	3.0	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	3.129	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010056


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆阿克苏				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-3-527C			样品状态	白色
样品数量	155个×100g	抽样基数	155包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-25	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 有炸包 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-28 14:25:09

2021年09月28日

2021年09月28日



检验报告附页

报告编号:214010056

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	28.4	/	
	黄染棉二级	%	/	71.6	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	27	/	
	平均长度	mm	/	27.7	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	2.6	/	
	27毫米	%	/	64.5	/	
	28毫米	%	/	32.9	/	
	29毫米	%	/	/	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	80.0	/	
	最大值	%	/	81.9	/	
	最小值	%	/	78.2	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010056

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	45.8	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	54.2	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	2.9	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	/	/	
	C级	%	/	100.0	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	24.9	/	
	最大值	cN/tex	/	28.3	/	
	最小值	cN/tex	/	22.2	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	37.4	/	
	差	%	/	56.1	/	
	中等	%	/	6.5	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	12461.3	/	
	总皮重	kg	/	223.2	/	
	总净重	kg	/	12238	/	



检验报告附页

报告编号:214010056

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.2	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	2.9	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	12.336	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月03日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0748

检 验 报 告

报告编号: 214010055


共 4 页第 1 页


任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆奎屯				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	22-3-529C			样品状态	白色
样品数量	300个×100g	抽样基数	300包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-25	到样日期	2021-09-27
检验日期	2021年09月27日至2021年09月28日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。  (检验专用印章)				
备 注	棉包包型为III型 8包炸包 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-29 09:51:37

2021年09月29日

2021年09月29日



检验报告附页

报告编号:214010055

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	51.3	/	
	黄染棉二级	%	/	48.7	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.1	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	37.3	/	
	28毫米	%	/	55.4	/	
	29毫米	%	/	7.3	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	80.6	/	
	最大值	%	/	82.6	/	
	最小值	%	/	77.5	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010055

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	23.3	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	76.7	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	3.0	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	2.7	/	
	B级	%	/	1.3	/	
	C级	%	/	96.0	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.7	/	
	最大值	cN/tex	/	31.2	/	
	最小值	cN/tex	/	23.6	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	2.0	/	
	差	%	/	38.7	/	
	中等	%	/	58.0	/	
	强	%	/	1.3	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	25045.0	/	
	总皮重	kg	/	372.0	/	
	总净重	kg	/	24673	/	



检验报告附页

报告编号:214010055

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.2	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	3.1	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	24.819	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010044

共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆奎屯				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	23-2-529C			样品状态	白色
样品数量	8个×100g	抽样基数	8包	抽样地点	六七二库
抽样人员	韩应泽 刘涛	抽样日期	2021-09-22	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪

2021-09-27 13:08:36

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010044

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	50.0	/	
	黄染棉二级	%	/	50.0	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.7	/	
	各长度级比率				/	
	27毫米	%	/	12.5	/	
	28毫米	%	/	75.0	/	
	29毫米	%	/	/	/	
	30毫米	%	/	/	/	
	31毫米	%	/	12.5	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.2	/	
	最大值	%	/	85.5	/	
	最小值	%	/	78.7	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010044

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	1.5	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	76.6	/	
	高	%	/	21.9	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	2.9	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	/	/	
	C级	%	/	100.0	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.0	/	
	最大值	cN/tex	/	28.4	/	
	最小值	cN/tex	/	24.6	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	75.0	/	
	中等	%	/	25.0	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	661.8	/	
	总皮重	kg	/	9.9	/	
	总净重	kg	/	652	/	



检验报告附页

报告编号:214010044

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.1	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	2.9	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	0.664	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010040


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	阿克苏顺通棉业				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	23-3-527C			样品状态	白色
样品数量	27个×100g	抽样基数	27包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-21	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:09:26

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010040

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	66.7	/	
	黄染棉二级	%	/	33.3	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.2	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	3.7	/	
	27毫米	%	/	22.2	/	
	28毫米	%	/	70.4	/	
	29毫米	%	/	3.7	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.1	/	
	最大值	%	/	82.4	/	
	最小值	%	/	79.7	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010040

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	7.4	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	92.6	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	3.1	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	7.4	/	
	C级	%	/	92.6	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	25.1	/	
	最大值	cN/tex	/	26.6	/	
	最小值	cN/tex	/	22.3	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	22.2	/	
	差	%	/	63.0	/	
	中等	%	/	14.8	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	2204.9	/	
	总皮重	kg	/	38.9	/	
	总净重	kg	/	2166	/	



检验报告附页

报告编号:214010040

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.8	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	2.8	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	2.173	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010039


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆乌苏				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	23-3-429B			样品状态	白色
样品数量	92个×100g	抽样基数	92包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-21	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:09:38

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010039

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	70.7	/	
	黄染棉二级	%	/	29.3	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.5	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	10.9	/	
	28毫米	%	/	72.8	/	
	29毫米	%	/	16.3	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.5	/	
	最大值	%	/	83.8	/	
	最小值	%	/	79.4	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010039

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	3.3	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	91.3	/	
	高	%	/	5.4	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	3.6	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	40.2	/	
	B级	%	/	41.3	/	
	C级	%	/	18.5	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	25.0	/	
	最大值	cN/tex	/	30.9	/	
	最小值	cN/tex	/	23.2	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	38.0	/	
	差	%	/	51.1	/	
	中等	%	/	9.8	/	
	强	%	/	1.1	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	7010.8	/	
	总皮重	kg	/	132.5	/	
	总净重	kg	/	6878	/	



检验报告附页

报告编号:214010039

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.1	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	4.0	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	6.861	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746


检 验 报 告

NO: 214010038

共 3 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
受检单位名称	/			联系电话	/
受检单位地址	/				
生产单位名称	新疆奎屯叁强棉麻工贸有限公司				
产品名称	锯齿细绒棉			商标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	23-3-529C			样品状态	白色
抽样数量	检样数量: 159个× 备样数量: 个×10	批量	159个× 100g	抽样单编号	六七二库
抽样人员	/	抽样日期	2021-09-21	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月27日				
检验依据	GB 1103.1-2012				
判定依据					
检验结论	见附页。  (检验专用印章)				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟



2021年09月27日

审核: 刘晓花



2021年09月27日

编制: 常迪



2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010038

共 3 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/标签明示	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	34.6	/	
	黄染棉二级	%	/	65.4	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.1	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	42.1	/	
	28毫米	%	/	52.2	/	
	29毫米	%	/	5.7	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	80.3	/	
	最大值	%	/	82.5	/	
	最小值	%	/	78.3	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	
	低	%	/	28.9	/	
	中等	%	/	71.1	/	
	高	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010038

共 3 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/标签明示	检验结果	单项判定	检验方法
	很高	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	3.1	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	1.3	/	
	B级	%	/	2.5	/	
	C级	%	/	96.2	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.0	/	GB 1103.1-2012
	最大值	cN/tex	/	29.4	/	
	最小值	cN/tex	/	23.8	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	6.9	/	
	差	%	/	62.9	/	
	中等	%	/	30.2	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	13404.9	/	
	总皮重	kg	/	229.0	/	
	总净重	kg	/	13176	/	
	平均回潮率	%	/	7.0	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	3.1	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	13.278	/	GB 1103.1-2012
备注						

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010036


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆阿克苏				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	23-4-527C			样品状态	白色
样品数量	29个×100g	抽样基数	29包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-20	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:10:12

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010036

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	55.2	/	
	黄染棉二级	%	/	44.8	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.5	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	6.9	/	
	28毫米	%	/	79.3	/	
	29毫米	%	/	13.8	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	80.9	/	
	最大值	%	/	82.9	/	
	最小值	%	/	78.6	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010036

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	13.8	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	86.2	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	2.8	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	/	/	
	C级	%	/	100.0	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	24.9	/	
	最大值	cN/tex	/	26.4	/	
	最小值	cN/tex	/	23.5	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	24.1	/	
	差	%	/	75.9	/	
	中等	%	/	/	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	2314.0	/	
	总皮重	kg	/	41.8	/	
	总净重	kg	/	2272	/	



检验报告附页

报告编号:214010036

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.1	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	3.9	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	2.269	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010035


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆乌苏 克拉玛依				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	23-4-429B			样品状态	白色
样品数量	57个×100g	抽样基数	57包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 韩应泽	抽样日期	2021-09-20	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:10:21

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010035

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	63.2	/	
	黄染棉二级	%	/	36.8	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.6	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	5.3	/	
	28毫米	%	/	71.9	/	
	29毫米	%	/	22.8	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.6	/	
	最大值	%	/	83.2	/	
	最小值	%	/	79.9	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010035

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	1.8	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	92.9	/	
	高	%	/	5.3	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	3.5	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	26.3	/	
	B级	%	/	38.6	/	
	C级	%	/	35.1	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	25.3	/	
	最大值	cN/tex	/	27.9	/	
	最小值	cN/tex	/	23.9	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	17.5	/	
	差	%	/	66.7	/	
	中等	%	/	15.8	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	4441.8	/	
	总皮重	kg	/	82.1	/	
	总净重	kg	/	4360	/	



检验报告附页

报告编号:214010035

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.9	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	3.8	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	4.366	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010033


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆奎屯叁强棉麻工贸有限公司				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	23-4-529C			样品状态	白色
样品数量	316个×100g	抽样基数	316包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 韩应泽	抽样日期	2021-09-20	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:10:43

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010033

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉二级	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	15.5	/	
	黄染棉二级	%	/	84.5	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	/	/	
	差档	%	/	100.0	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	27	/	
	平均长度	mm	/	27.9	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	1.3	/	
	27毫米	%	/	52.5	/	
	28毫米	%	/	44.9	/	
	29毫米	%	/	1.3	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	80.4	/	
	最大值	%	/	82.9	/	
	最小值	%	/	78.1	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010033

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	26.3	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	73.7	/	
	高	%	/	/	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	3.0	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	0.9	/	
	C级	%	/	99.1	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.1	/	
	最大值	cN/tex	/	31.0	/	
	最小值	cN/tex	/	23.2	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	5.1	/	
	差	%	/	59.8	/	
	中等	%	/	35.1	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	26342.0	/	
	总皮重	kg	/	455.0	/	
	总净重	kg	/	25887	/	



检验报告附页

报告编号:214010033

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.1	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	3.1	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	26.064	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白